

BESCHRIJVING

Halfvloeibare coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en kleefstoffen.

GEbruIK

IKOPRO FUNDERING wordt gebruikt tegen vocht als buitenbescherming van :

- . funderingen en muren
- . betonnen sokkels en leidingen...
- . in aanraking met aarde.

EIGENSCHAPPEN

- . Kan worden aangebracht op licht vochtige ondergrond.
- . Vormt snel een waterdichte en sterke bekleding.
- . Is meteen na het aanbrengen bestand tegen vorst en regen.
- . Hecht uitstekend op metselwerk of cementbepleistering.
- . Dicht poriën en micro-scheurtjes.
- . Wordt gemakkelijk aangebracht met een borstel, zowel in de zomer als in de winter, zonder opwarmen noch voorbereiding.
- . Bezit voldoende viscositeit om met twee lagen een perfecte en duurzame bescherming te verkrijgen.
- . Bevat geen teer.

KENMERKEN

- . Kleur : zwart
- . Dichtheid bij 20° C : +/- 0,89
- . Viscositeit bij 25° C - Brookfield RVT
- spindle 3 - 50 t/min : 350 cps
- . Droogtijd bij 20° C - RV 50-60 %
 - . handdroog : na +/- 4 u
 - . aanbrengen van een tweede laag : na +/- 4 u
 - . hard (bekomt zijn fysische eigenschappen): na +/- 24 u
- . Gehalte aan droge stof - in gewicht : 54-55 %
- . Aard oplosmiddelen : Alifatische koolwaterstoffen
- . Vlampunt : 49° C
- . Maximumdikte per verticale laag : 0,5 mm

VERWERKEN

1. Voorbereiden van de ondergrond

- . De ondergrond moet zuiver zijn en vrij zijn van losse deeltjes.
- . IKOPRO FUNDERING kan aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond.

2. Aanbrengen van IKOpro Fundering

- . Vóór gebruik het product goed mengen.
- . IKOPRO FUNDERING aanbrengen met een borstel of airless pistool-opening 0,024 duim, zelfs bij koud weer (min 0° C).

VERBRUIK :

- . Op metalen oppervlakten: 2 lagen à rato van 2,5m²/L per laag.
- . Op alle andere oppervlakten: 1^{ste} laag circa 1,5 m²/L; 2^{de} laag circa 2,5 m²/L.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN :

White-Spirit

BEWAREN : 3 jaar, in hermetisch gesloten verpakking, ver weg van elke warmtebron

VERPAKKING : blikken van 25 L of 5 L





d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

FUNDERING

