

PU-LIJM VOOR KLEVEN ISOLATIE

OMSCHRIJVING:

- Elastisch blijvende vochtuithardende één-component polyurethaan lijm met een licht schuimend vermogen en een grote hechtkracht.
- Sterk hechtende vermogen voor een goede verlijming tussen ondergrond en isolatieplaten.

GEBRUIK:

- Op diverse ondergronden zoals: geprofileerde staalplaten, bestaande bitumen dakbedekking, beton of hout.
- Verkleven van isolatieplaten en bitumen dampremmende lagen.

VERWERKING:

- Oneffenheden in de ondergrond mogen niet meer bedragen dan 5 mm.
- Ondergrond dient vlak, droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn.
- Gebruik van een bitumineuze hechtprimer is niet toegestaan.
- Streepsgewijs uit de bus gieten.
- Isolatieplaten of dampremmende laag direct in de lijm aanbrengen en stevig aandrukken.
- Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C – maximaal 30°C.
- Verwerkingstijd: maximaal 20 minuten.
- De materialen moeten alleszins in de lijm geplaatst worden alvorens vliesvorming optreedt.

VERBRUIK:

- Op de bus is een schenktuit aanwezig waarmee lijm-sporen gegoten kunnen worden.
- IKOpro PU-Lijm streepsgewijs aanbrengen op de ondergrond.
- Metalen plooiplaten: 1 lijmspoor per ribbe, links of rechts van het midden.
- in de rand- en hoekzones 2 lijmsporen per ribbe, links en rechts van het midden.
- Volle ondergronden: de lijmsporen in slingervorm aanbrengen.
- Maximale afstand van de sporen 25 cm h.o.h.
- Verbruik - geadviseerde lijmhoeveelheden

Gemiddeld verbruik	Dakzone	per m ²
metalen plooiplaten	midden	300 g
	rand	500 g
	hoek	700 g
volle ondergronden	midden	250 g
	rand	400 g
	hoek	500 g

Deze lijmhoeveelheden zijn aanbevolen minimumhoeveelheden en gelden voor verlijming op gebouwhoogtes tot maximaal 15 meter hoogte.

SCHOONMAKEN GEREEDSCHAP:

- Trichloorethaan of methyleenchloride

VERPAKKING:

- 6,50 kg

OPSLAG:

- De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en opslaan.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

- De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen. Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen.

BRAND:

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit water.

