



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Refresh Asphalt

Renoveren van Asfalt



www.lkopro.com

BESCHRIJVING

Halfvloeibaar thixotroop product op basis van bitumenemulsie, harsen en vulstoffen.

GEBRUIK

- . Renoveren van verouderde buitenbekledingen in asfalt.
- . Vastleggen van de loskomende begrinding van de top laag.
- . Bescherming- en dichtingslaag voor onvoldoende verdichte asfaltbekledingen of bekledingen met verweerd oppervlak.
- . Oppervlakte bestrijking van parkings, geasfalteerde paden, garageopritten, wegen.
- . Vernieuwen van oude, licht gescheurde bekledingen waarvan de structuur nog degelijk is.
- . Verbeteren van het rijcomfort en het uitzicht.
- . Mag op licht vochtige ondergrond aangebracht worden.

EIGENSCHAPPEN

- . Vormt een gelijke bekleding.
- . Perfecte antislip bekleding door zijn geselecteerde vulstoffen.
- . Zeer soepele film.
- . Blijft niet kleven.
- . Goede weerstand aan temperatuurschommelingen.
- . Bevat geen oplosmiddelen.

KENMERKEN

Kleur	zwart
Dichtheid bij 20° C	+/- 1.2
Viscositeit bij 25° C - Brookfield RVT - spindle 6 - 20 t/min	+/- 7.000 cps
Droogtijd bij 20° C - RV 50-60 % handdroog	na +/- 8 u
bekomt zijn fysische eigenschappen	na +/- 24 u
Gehalte droge stof - in gewicht	+/- 55 %
Aangebrachte film op een soepele onderlaag & geplooid op	geen scheurtjes

een buigkern van 3 cm diameter bij 20° C	
--	--

VERWERKEN

- . De ondergrond mag licht vochtig zijn.
- . Het oppervlak moet zorgvuldig worden gereinigd en stofvrij zijn.
- . Niet aanbrengen op bekledingen op basis van steenkoolpek.
- . De putten en grote oneffenheden kunnen eerst opgevuld worden met koudasfalt (TINASCOAT)
- . Daarna minimum 3 weken wachten alvorens REFRESH ASPHALT aan te brengen.
- . De REFRESH ASPHALT goed omroeren teneinde een homogeen mengsel te bekomen.
- . Het product uitstrijken met een borstel of rubberen vloertrekker.
- . Op pas aangelegde asfaltbekleding brengt men REFRESH ASPHALT aan op de nog lauwe asfalt. Gedurende 3 tot 5 uren laten drogen, beschut tegen de regen.
- . Op elke andere, afgekoelde asfaltbekleding bedraagt de droogtijd meer dan 5 uren.
- . Temperatuur van het oppervlak tussen 10° en 30°C. Ideale temperatuur tussen 15° en 20°C.
- . Het is normaal dat er bij de eerste regenval een lichte re-emulsificatie van de REFRESH ASPHALT optreedt. Dit verandert niets aan de kwaliteit van het renovatiewerk.



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Refresh Asphalt

Renoveren van Asfalt



www.lkopro.com

VERBRUIK : +/- 0.8 kg/m². Max. 1 kg/m²

**REINIGEN VAN GEREEDSCHAPPEN
EN VLEKKEN** : Onmiddellijk met water

BEWAREN : 6 maanden, vorstvrij, in hermetisch gesloten verpakking

VERPAKKING : Emmers van 25 kg

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.