

BESCHRIJVING

Koolwaterstofhoudende steenslag, stockeerbaar, koud te verwerken.

GEBRUIK

Tijdelijk herstellen of herprofilen van koolwaterstofverhardingen met weinig of minder drukverkeer (vb : openbare wegen, dreven, opritten en parkeerruimte van garages, parkings en fabriekspleinen).

EIGENSCHAPPEN

- . Gebruiksklaar
- . Goede aanhechting
- . Onmiddellijke herstelling
- . TINASCOAT behoudt een verhoogde interne soepelheid die bijdraagt tot zijn verdere verdichting.
- . Eenvoudig aan te brengen: vergt geen speciale kennis of werktuigen.
- . Economisch gebruik : geen verlies noch afval.

KENMERKEN

- . Kleur: Blinkend zwart
- . Kaliber: 0/5 - open textuur

VERWERKEN

Vorbereiden van de ondergrond

- . De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen.
- . Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen.
- . Water en modder verwijderen.
- . Het is steeds aangeraden de bodem en de boorden van de te herstellen zone te bestrijken met bitumenemulsie BITUMIX 60 %, bij voorkeur van het type CE (snelle aanhechting) naar rato van 200 tot 300 gr/m² of in variante BLAXOL naar rato van 200 gr/m².

Aanbrengen van TINASCOAT

- . TINASCOAT verspreiden met een hark en aandrukken met een stamper of ander aangepast gereedschap of werktuig.
- . Bij hoge temperatuur is het aangeraden de TINASCOAT met zand te bestrooien.
- . *Opmerking* : Na verdichting mag de aangedrukte laag TINASCOAT niet dikker zijn dan 3 cm. Bij diepe beschadiging, dient eerst een onderlaag goed aangedamde steenslag (kaliber 0/22) te worden aangelegd.

VERBRUIK

- . 25 kg/m², per centimeter dikte.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN

- . Onmiddellijk met Withe-spirit.

BEWAREN

- 6 maanden, in een fris lokaal.
- De zakken maximum twee op elkaar stapelen.

VERPAKKING

- . Plastic zakken van 25 kg (40 stuks per palet)
- . Emmers van 25 kg (40 stuks per palet)
- . Los geladen
- . Big bags

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.